

## 2K PUR EMAJL ZA DRVO BELI OSNOVNI EXTRA 420603

Двухкомпонентное покрытие на полиуретановой основе

### ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентное покрытие на основе:
- - алкидного связующего
- - органических растворителей
- - пигментов
- - наполнителей

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве грунтовочного покрытия в защитной системе ЛКП для:
- - мебели, обработанной шпоном
- - массивной мебели
- - стульев и предметов галантерии
- - МДФ
- Предназначается для:
- - заполнения пор и стыков

### СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Разбавитель:

Helios разбавители	Примечания
420192 РАЗБАВИТЕЛЬ для 2К ПУР	VS-205
420687 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МЕДЛЕННОГО СУШКИ для 2К ПУР	разбавитель для замедленной сушки
420544 2К ПУР РАЗБАВИТЕЛЬ E	разбавитель для распыления электростатическим методом

#### Отвердитель (комп. Б):

Helios отвердители	Примечания
420181 2К PUR OTVERDITEL KOMPONENTA "B" -101	

#### Прочее:

**ВНИМАНИЕ!** Отвердители вступают в реакцию с воздушной влагой, поэтому тара должна быть плотно закрытой.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	2К-алкид-изоцианат
Вязкость при поставке	КОМПА:ТІХDІN4
Концентрация сухого вещества (%)	75-80 %
Внешний вид	White liquid
Цвет	Белый

#### Соотношение смешивания А:Б

По весу	2 : 1
Жизнеспособность (Pot life) смеси А+Б при 20°С	мин. 2 Часы

#### Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	150 - 200 μm
-------------------------	--------------

#### Высыхание

Комнатная температура	
Покрытие сухое на ощупь	40 - 60 минут
Покрытие сухое для шлифования	мин. 4 час
Возможна сушка в туннеле при температуре до максимум +50°С.	

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов клея, пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 180-220.

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом окрасочных работ поверхность и лакокрасочный материал должны иметь комнатную температуру (минимум 15°C).
- Оптимальная температура помещения = 18 - 23°C.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Вид и объем отвердителя и разбавителя определены в технологическом процессе.
- Нанесение техникой:
  - - воздушным распылением
  - - распылением airmix
  - - распылением airless



### РАСПЫЛЕНИЕ

Разбавление:	15 - 20 %
Разбавитель:	Разбавитель VS-205 420687 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ МЕДЛЕННОГО СУШКИ для 2К ПУР

- Краска наносится на тщательно отшлифованную поверхность.
- Более насыщенное покрытие достигается с нанесением грунтовки в несколько слоев.
- Обязательное межслойное шлифование.
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 280-320.

## СИСТЕМЫ ЛКП

- Дальнейшая обработка рекомендуется с:

- 2К PUR покрытия
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

## ХРАНЕНИЕ

- Компонент А:
  - 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Компонент Б:
  - 6 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легковоспламеняющихся веществ.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Сммотри Свидетельство безопасности материала и этикетку.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.