

П А С П О Р Т

На партию № _____ Эмаль НЦ-132П СЕРАЯ
 Количество единиц упаковок _____ Масса нетто _____ кг
 Дата изготовления « _____ » _____ 20__ года
 Партия упакована в металлические ведра ТУ 25.92.11.005-77872681-2018
 Требования ГОСТ Р 51691-2008, ГОСТ 6631-74

Наименование показателя	Норма		Результаты проведенных испытаний
	1-ый сорт	2-й сорт	
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами «Картотеки» или утвержденными образцами цвета		Соответствует
2. Внешний вид пленки эмали	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин, включений, посторонних		Соответствует
3. Блеск пленки, %, не менее	55	40	58
4. Условная вязкость при температуре (20±0,5)°C по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм, с	60-100		97
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	32-40		26,2*
6. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	45		36,6
7. Время высыхания при температуре (20±2)°C, ч, не более до степени 3 до степени 4	2 24	3 24	10
8. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1		1
9. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50		50
10. Твердость покрытия, усл. ед., не менее по маятниковому прибору типа М-3 типа ТМЛ (маятник А)	0,30 0,25		0,30 0,25
11. Стойкость пленки эмали при температуре (20±2)°C к статическому воздействию воды, ч, не менее	1		1
12. Стойкость пленки эмали при температуре (20±2)°C к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее	6		6

Начальник цеха _____ Начальник лаборатории _____
 Заключение ОТК: партия № _____ Эмаль НЦ-132П СЕРАЯ удовлетворяет требованиям
 I сорта ГОСТ 6631-74, ГОСТ Р 51691-2008
 Руководитель управления качеством продукции – Начальник ОТК _____

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

* - по согласованию с потребителями