



Общество с ограниченной ответственностью
ХИМИНДУСТРИЯ - ИНВЕСТ
CHEMINDUSTRY – INVEST Ltd.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1475

**Грунтовка ГФ-021 серая,
ГОСТ 25129-82, с изм. 1,2**

Вид фасовки: Барабан мет. 20л
Нетто, кг: 550
Номер партии: 52
Изготовитель: ООО «Химиндустрия-Инвест»

Наименование показателя	Норма	Результат испытания
1. Цвет пленки грунтовки	Серый, оттенок не нормируется	серый
2. Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой	Соответ.
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с, не менее	45	92
4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	13,5
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55-65	65
6. Степень перетира, мкм, не более	40	40
7. Время высыхания до степени 3, не более при $(105 \pm 5) ^\circ\text{C}$, мин	25	25
$(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ч	12	2
8. Эластичность пленки, при изгибе, мм, не более	1	1
9. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	50
10. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
11. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
12. Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку	Соответ.
13. Стойкость пленки к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку	Соответ.
14. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ч, не менее	48	48
15. Расслаивание, мл, не более	5	5

Заключение – продукт соответствует требованиям ГОСТ 25129-82, с изм. 1,2
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

ОТК ООО «Химиндустрия-Инвест» _____