

Технические информации

НАЗИВАНИЕ ПРОДУКТА

47836306 HELIODUR отвердитель VSR

Определение и область применения

HELIODUR отвердитель VSR - это раствор полиизоцианатных смол в смеси органических растворителей.

В качестве реактивного компонента предназначается для отверждения 2К ПУР лаков и эмалей VS.

Ассортимент:

2К ПУР отвердитель Б VS

Разбавитель:

2К ПУР РАЗБАВИТЕЛЬ

Физические характеристики

Вязкость („А“) ISO 2431 (ø4mm, 20°C) : 13 +/-1 "
Сухой остаток („А“), ISO 3251: 45 +/-1 %

Приготовление смеси:

100 вес.частей 2К ПУР отвердитель Б VS
100 вес.частей 2К ПУР лаков VS и эмалей М VS

Внимание!

2К ПУР отвердитель Б VS реагируют с влагой в воздухе, поэтому тару не оставлять открытой!

Жизнеспособность готовой смеси

Рабочая вязкость : 16-18" (ø4mm, 20°C).
Высыхание :
На пыль 20-30 мин.
На отлип: 2h
Полностью сухое: 6-8 часов.
Нагрузка и транспорт: 48h
150-200g /m2 приготовленного лака для распыления (А+Б+разбавитель) в одном слое.

Срок хранения

Срок хранения отвердителя в оригинальной упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления. Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легко воспламеняющихся веществ.

Выше приведенные технические данные способствуют достижению оптимальных результатов при употреблении продуктов "Zvezda-Helios". Мы советуем покупателям обязательно провести предварительные тесты на нужных образцах. Для все дополнительных информации обратитесь в нашу техническую службу.