

ПАСПОРТ
КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ
МАРКИ БФ-4

Партия № 8
Масса нетто 1500 кг
Кол-во мест 100 шт.
Партия упакована дофранк. меш.
Масса нетто единицы вн-ки 15 кг
Дата изготовления

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	Норма по ГОСТ 12172-2016	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета	<u>Соотв., ГОСТ</u>
2. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6,0 мм, с	25-55	<u>35</u>
3. Массовая доля сухого остатка, %	10,0-13,0	<u>11,5</u>
4. Предел прочности клеево- го соединения при сдвиге, МПа, не менее при температуре 20°C 60°C	19,6 9,8	<u>26,5 15,6</u>
5. Изгиб клеевой пленки после отверждения, мм, не более	1	<u>1</u>
6. Термостойкость клеевой пленки после отверждения и схватывания	Отсутствие трещин	<u>отсутст.</u>
7. Коррозионная активность на образцах из алюминисво- го сплава		<u>отсутст.</u>

Гарантийный срок хранения фенолополивинилацетального клея марки БФ-4 -
8 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и
хранения.
Клей марки БФ-4 партия 8 соответствует требованиям ГОСТ 12172-2016.

Руководитель предприятия _____ Поляков В. Ю.
Начальник ОТК _____ Пактовская Н. В.
Начальник лаборатории _____ Пактовская Н. В.
Представитель ТП № 46 _____