

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

На ЭМАЛЬ МС-17 ЧЕРНАЯ

Масса нетто

Вид тарного места барабан метал.55л.

№ партии

Количество мест 126

п/п	Наименование показателя	Норма по НД	Качественные показатели партии
1	Цвет покрытия эмали	По образцу	соотв.
2	Внешний вид покрытия эмали	Однородная ровная поверхность по образцу	соотв.
3	Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)*°C по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, с, не менее	35	43
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	38-46	44,5
5	Степень перетира, мкм, не более	35	30
6	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)*°C, мин., не более	30	30
7	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	30	30
8	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	3
9	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 усл.ед., не менее	0,35	0,61
10	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) отн.ед., не менее	0,2	0,46
11	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	20	12,6
12	Блеск покрытия по блескомеру ФБ-2, % не менее	35	53
13	Адгезия, баллы, не более	2	2
14	Гарантийный срок хранения	6 месяцев	

Перед применением в эмаль вводится сиккатив НФ-1 или ЖФ-1 в количестве от 1,5 до 2% от веса эмали. Сиккатив ЛБ-2 вводится в количестве 2% от массы эмали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
СООТВЕТСТВУЕТ : ТУ 6-10-1012-97 изм.1-5

Начальник лаборатории


