

Экспорт 1003004 8

1 Экспортер Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат»		10 <input checked="" type="checkbox"/> Сертификат качества № 56					
2 Грузополучатель, адрес ОАО «Абразивхимсбыт», 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 122, офис 101		13 Договор поставки №733.03					
3 Страна Республика Беларусь		14 Письмо № 8441					
		17 Лист 1		Листов 1			
18 Марки и номера	Наименование и код товара	19 Вид грузового места	20 Номер места	21 Ед. изм.	22 Количество товара	23 Масса, кг брутто/нетто	24 Габариты, м объем, м <sup>3</sup>
1 сорт	Эмаль НЦ-132П синяя ГОСТ 6631-74 Партия № 44	металл. барабан		шт.	20	870,0 800,0	
25 Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям <u>договора поставки № 733.03</u> и может быть отгружен на экспорт.							
Показатели качества:							
1 Цвет пленки эмали	- соответствует контрольному образцу						
2 Внешний вид плёнки	- соответствует						
3 Блеск пленки, %	-57						
4 Массовая доля нелетучих веществ, %	-28						
5 Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5)°C по вискозиметру типа ВЗ-246, с	-89						
6 Время высыхания при температуре (20 ± 2)°C, ч до степени 3	-2						
до степени 4	-24						
7 Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup>	-64						
8 Эластичность пленки при изгибе, мм	-1						
9 Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см	-50						
10 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы	-0,15						
«Продолжение» смотреть на обороте листа							29 Подпись:

«Продолжение»

11 Стойкость пленки эмали при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  к статическому воздействию воды, ч - 1

12 Стойкость пленки эмали при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  к статическому воздействию индустриального масла, ч - 6

26 Примечание:

Гарантийный срок хранения эмали - один год со дня изготовления

Допускается при хранении снижение вязкости эмали ниже установленной нормы при условии, что эмаль соответствует остальным требованиям ГОСТ 6631-74.

