

**П А С П О Р Т**  
Лака НЦ 243 матового

Партия упакована в металлические барабаны ТУ 25.91.11-003-77872681-2021  
Требования ГОСТ 31093-2003, ГОСТ 4976-83

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Результаты проведенных испытаний
1.	Внешний вид лака	Непрозрачный раствор от светло-желтого до желтого цвета	Соответствует
2.	Внешний вид пленки	Ровное, равномерно матовое однородное покрытие без пузырей, механических включений	Соответствует
3.	Массовая доля нелетучих веществ, %	26-32	27
4.	Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм, с	35-80	80
5.	Время высыхания лака при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более	1	0,5
6.	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	10	5
7.	Твердость покрытия, усл. ед., не менее по маятниковому прибору типа М-3 типа ТМЛ (маятник А)	0,4 0,2	0,54 0,25
8.	Блеск пленки, %, не более	20	20
9.	Условная светостойкость пленки, ч, не менее	1	1
10.	Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	6	6
11.	Теплостойкость пленки при температуре (60±2)°С, мин, не менее	30	30

Начальник ОТК

Начальник лаборатории

Засвидетельствовано ОТК: партия № 31093-2003, ГОСТ 4976-83

Лака НЦ-243 матовый удовлетворяет требованиям

Гарантийный срок хранения - шесть месяцев со дня изготовления.



Handwritten signature of the laboratory head and a triangular stamp with the letters 'ОТК' (Quality Control).