

МЕКОЛ 1407/1

клей для графической промышленности

ОПИСАНИЕ	МЕКОЛ 1407/1 - это синтетический клей, готовый к применению.	
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	Клей используется для склеивания ПВХ, целлофана и ацетатной пленки с бумагой или картоном, для применения в переплетном деле для изготовления блоков из бумаги NCR (самокопирующая бумага) и АС и для другого склеивания лакированных и нелакированных бумаг и картонов. Применение - дисковое, роликовое, сегментное.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Химическая основа	водная дисперсия на базе ЭВА сополимера
	Цвет	светло-желтоватый
	Вязкость 23° (ISO 2555-Brookfield RVT, шпиндель 5/20 об/мин)	7.500- 11.000 мПа/с
	Сухой остаток ISO 3251	мин. 48 %
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ	Клей обладает хорошей липкостью во влажном состоянии и эластичной пленкой.	
	Продукт не классифицируется как опасный.	
ПРИЛОЖЕНИЕ	Клей готов к использованию.	
	Клей должен быть хорошо перемешан. Его следует наносить машинным способом - диском, валиком, сегментом или валиком вручную.	
	Рекомендуемые условия для применения:	
	- Относительная влажность	60 – 70 %
ОЧИСТКА	- Температура помещения и всех используемых материалов	18 - 25° С
	Оборудование, аппликаторы, инструменты и упаковку следует промыть теплой водой до высыхания клея.	
УПАКОВКА	Полиэтиленовые емкости	30 кг и 5 кг нетто
	Другие упаковочные единицы по договоренности.	
ХРАНЕНИЕ	Клей следует хранить в надлежащим образом закрытой таре в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С.	
	ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ МОРОЗА!	
	При правильном хранении клей можно использовать не менее 12 месяцев.	
	После длительного хранения рекомендуется хорошо перемешать клей перед использованием.	

Представленная здесь информация, особенно рекомендации по использованию и применению нашей продукции, основана на наших знаниях, результатах лабораторных испытаний и практическом опыте, накопленном на сегодняшний день. Мы гарантируем постоянное качество нашей продукции в соответствии с нашими техническими условиями. Технические консультации нашего отдела по применению предоставляются без обязательств. Это не освобождает покупателя от проверки нашей продукции под свою ответственность на предмет ее пригодности для предполагаемого применения и процесса нанесения. Такая оценка должна быть повторена, если материалы каким-либо образом изменены или приобретены из другого источника. Мы не несем никакой ответственности в отношении вышеуказанной информации или в отношении любых устных рекомендаций, поскольку различные материалы, используемые в сочетании с нашей продукцией, а также различные условия работы находятся вне нашего контроля.

ОАО «Абразивхимсбыт»

Адрес: 220100, г. Минск, ул. Кульман 35А, пом. 7 (4-й этаж)

Тел.: +375 17 338-44-44; +375 17 338-66-66

Email: site@abraziv.by

<https://abraziv.by/>