

П А С П О Р Т

На партию № _____ Эмаль НЦ-132П ОРАНЖЕВАЯ
Количество единиц упаковки _____ Масса нетто _____ кг

Дата изготовления _____

Партия упакована в металлические ведра ТУ 25.92.11.005-77872681-2018

Требования ГОСТ Р 51691-2008, ГОСТ 6631-74

Наименование показателя	Норма		Результаты проведенных испытаний
	1-й сорт	2-й сорт	
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета «Картотеку» или утвержденными контрольными образцами цвета		Соответствует
2. Внешний вид пленки эмали	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин, посторонних включений		Соответствует
3. Блеск пленки, %, не менее	55	40	40*
4. Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм, с	60-100		120*
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	32-40		23*
6. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	80		80
7. Время высыхания при температуре (20±2)°С, ч, не более до степени 3 до степени 4	2 24	3 24	1 10
8. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1		1
9. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50		50
10. Твердость покрытия, усл. ед., не менее по маятниковому прибору типа М-3 типа ТМЛ (маятник А)	0,30 0,15	0,22 -	0,31 0,13*
11. Стойкость пленки эмали при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	1		1
12. Стойкость пленки эмали при температуре (20±2)°С к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее	6		6

Начальник отдела _____

Начальник лаборатории _____

Заключение ОТК, партия № _____ Эмаль НЦ-132П ОРАНЖЕВАЯ удовлетворяет требованиям

1 сорта ГОСТ 6631-74 ГОСТ Р 51691-2008

Руководитель управления качеством продукции – Начальник ОТК _____

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

* - по согласованию с потребителями