**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

HELIOS TBLUS d.o.o.
Količevo 65 • 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

# AQUAVITA Top Coat Brush

## 477568, 477574, 477575, 478377

*Толстослойная лазурь для окраски деревянной поверхности кистью*

## ОПИСАНИЕ

- Прозрачное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины и защищающее ее от атмосферных воздействий.

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется для наружных и внутренних работ при защитной окраске древесины любой породы.
- Предназначается для защиты окон, дверей и прочих деревянных изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

## СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

***Чистящее средство:***

| |
|---|
| *вода; в случае необходимости добавить немного детергента* |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---|---|
| ***Тип*** | *акрил* |
| ***Плотность*** | *1,00 - 1,06 кг/л* |
| ***Вязкость при поставке*** | *DIN4 60 - 80 сек.* |
| ***Внешний вид*** | *Вязкая жидкость.* |
| ***Цвет*** | *Колерование на колеровочной установке колорантами Belinka серия BW.* |
| ***Блеск (%)*** | *(60°) 25 - 30 %* |

***Толщина каждого слоя***

| | |
|---|---|
| *Теоретический расход* | |
| *на один слой* | *12 - 15 м2/л* |
| *для 2-х слоев* | *8 - 10 м2/л* |
| *для трех слоев* | *6 - 8 м2/л* |

***Высыхание***

| | |
|---|---|
| *воздушное* | |
| *Покрытие сухое к пыли* | *30 минут* |
| *Покрытие сухое для нанесения следующего слоя* | *4 Часы* |
| *Сухой для монтажа* | *4 - 5 час* |

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Древесина должна быть сухой (влажность до 18 %), обработанной пропиткой Aquavita Impregnant, слегка отшлифованной и обеспыленной.

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- При работе с ЛКМ на водной основе температура поверхности, краски и окружающей среды не должна быть ниже +10°C, отн. влажность воздуха не должна превышать 80 %.
- При работе в несоответствующих условиях могут возникнуть дефекты покрытия.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Нанесение техникой:
- - воздушным распылением
- - кистью
- Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.

**КИСТЬ**

| | |
|---|---|
| Разбавитель: | Для нанесения первого слоя рекомендуется разбавить водой в размере 10%. |

**ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ**

| | |
|---|---|
| Разбавление: | не требуется |
| Диаметр дюзы: | 1,3 - 1,8 мм |

## СИСТЕМЫ ЛКП

- Древесина является натуральным материалом, поэтому окончательный цвет покрытия зависит от ее породы. Мы рекомендуем выполнить опытное тестирование пропитки на небольшом участке или образце. В системе с Aquavita Impregnant Dip&Brush рекомендуется использовать промежуточное покрытие Aquavita Intermediate. Оно бесцветное, наносится непосредственно на поверхность, обработанную пропиткой, и обеспечивает насыщенность и гладкость отделочного покрытия. Перед нанесением покрытия, стойкого к атмосферным воздействиям, промежуточное покрытие слегка отшлифовывается. Промежуточное покрытие блокирует водорастворимые вещества (танин) и предотвращает появление пятен на покрытиях у некоторых пород древесины.

## ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C.
- Не допускать замерзания материала.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Смотри Свидетельство безопасности материала и этикетку.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.