



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА



Грунтовка ГФ-021 СВЕТЛО-СЕРАЯ LIDA

Вид тары: Ведро V-20л

№ п.п.	Наименование показателей	Требование ТНПА	Результат испытаний
1	Цвет покрытия	По договору	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную, матовую, полуматовую или полуглянцевую поверхность	Соответствует
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0±0,5) °С, с	не менее 45	80
4	Степень разбавления, %	не более 20	17,7
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 54	61,2
6	Степень перетира, мкм	не более 40	40
7	Время высыхания до степени 3 при температуре (10±5)°С, мин	не более 35	35
8	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч	не более 24	5
9	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы	не менее 0,15	0,15
10	Эластичность пленки при изгибе, мм	не более 1	Соответствует
11	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см	не менее 50	50
12	Адгезия, баллы (по ГОСТ 15140-78, раздел 2)	не более 1	1
13	Стойкость покрытия к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия при температуре (20±2) °С, ч	не менее 24	Соответствует
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при температуре (20±2) °С, ч	не менее 48	Соответствует
15	Способность покрытия шлифоваться	Покрытие после шлифования должно образовывать ровную поверхность, шкурка не должна засаливаться	Соответствует
16	Стойкость покрытия к действию нитроэмалей	Покрытие нитроэмали не должно отслаиваться, сморщиваться и растрескиваться	Соответствует
17	Расслаивание, см ³	не более 5	2

Соответствует ГОСТ 25129-2020, п.1,5 - по лд

Ведущий инженер по качеству ОТК

Начальник ОТК

Гарантийный срок: 12 месяцев

