

Техническая информация

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

2К ПУР ОТВЕРДИТЕЛЬ Б MS

Определение и область применения

2К ПУР отвердитель Б MS - это раствор полиизоцианатных смол в смеси органических растворителей.

В качестве реактивного компонента предназначается для отверждения 2К ПУР лаков и эмальев MS.

Ассортимент:

2К ПУР отвердитель Б MS

Разбавитель:

2К ПУР РАЗБАВИТЕЛЬ

Физические характеристики

Вязкость („А“) ISO 2431 (ø4mm, 20°C) : 13 +/-1 "
Сухой остаток („А“), ISO 3251: 45 +/-1 %

Приготовление смеси:

10 вес.частей 2К ПУР отвердитель Б MS
100 вес.частей 2К ПУР лаков MS и эмальев MS

Внимание!

2К ПУР отвердитель Б MS реагируют с влагой в воздухе, поэтому тару не оставлять открытой! При повреждении или открытии тары отвердитель теряет свои свойства и затвердевает в течение 6-8 часов.

Жизнеспособность готовой смеси

Рабочая вязкость : 16-18" (ø4mm, 20°C).

Высыхание :

На пыль 20-30 мин.

На отлип: 2h

Полностью сухое: 6-8 часов.

Нагрузка и транспорт: 48h

150-200g /m2 приготовленного лака для распыления (А+Б+разбавитель) в одном слое.

Срок хранения

Срок хранения отвердителя в оригинальной упаковке составляет 6 месяцев от даты изготовления. Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легко воспламеняющихся веществ.

Выше приведенные технические данные способствуют достижению оптимальных результатов при употреблении продуктов "Zvezda-Helios". Мы советуем покупателям обязательно провести предварительные тесты на нужных образцах. Для все дополнительных информации обратитесь в нашу техническую службу.