


 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № *2763*
ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3 в 1»™ РАСКРАС
 ТУ 2312-041-54651722-2004 (с изм. 1-4)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма	Результат анализа
1. Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталонами) цвета каталога или утвержденными контрольными образцами цвета.	Соотв.
2. Внешний вид покрытия	После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без расслаивания, ослип, потеков, морщин матовую или полуматовую поверхность. Допускается небольшая шагрень.	Соотв.
3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее - для красных цветов, не менее	50,0 47,0	<i>68,43</i>
4. Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	60	<i>85</i>
5. Степень разбавления до вязкости 18-22с по вискозиметру типа ВЗ-246, %, не более	30	Соотв.
6. Степень перетира, мкм, не более - серебристый - золотисто-кофейный - остальные цвета	60 50 45	<i>45</i>
7. Время высыхания до степени 3 при температуре: - (20±2,0)°С, ч, не более - (80±2,0)°С, мин, не более	8 20	<i>8 20</i>
8. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	<i>70</i>	<i>70</i>
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	<i>1</i>
10. Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее	0,15	<i>0,18</i>
11. Адгезия пленки, баллы, не более	1	<i>1</i>
12. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее	50	<i>50</i>
13. Стойкость покрытия при температуре (20±2,0)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	24	Соотв.
14. Стойкость покрытия при температуре (20±2,0)°С к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	Соотв.
15. Стойкость покрытия при температуре (20±2,0)°С к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее	48	Соотв.
16. Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С): 3.3	не менее 23, но не более 61	Соотв.
17. Плотность при температуре (23,0±0,5)°С, г/см³	—	<i>1,361</i>

Заключение: Грунт-эмаль «3 в 1»™ РасКрас соответствует требованиям ТУ 2312-041-54651722-2004 с изм. 1-4 по всем показателям.

 Инженер *Богданов* / /
