

П А С П О Р Т

На партию № _____ Эмаль НЦ-132П ЖЕЛТАЯ

Количество единиц упаковок _____ Масса нетто _____ кг

Дата изготовления « _____ » _____ 2023 года

Партия упакована в металлические барабаны ТУ 25.91.11-003-77872681-2021

Требования ГОСТ Р 51691-2008, ГОСТ 6631-74

Наименование показателя	Норма		Результаты проведенных испытаний
	1-ый сорт	2-й сорт	
1. Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета «Картотеки» или утвержденными контрольными образцами цвета		Соответствует
2. Внешний вид пленки эмали	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин посторонних включений		Соответствует
3. Блеск пленки, %, не менее	55	40	45*
4. Условная вязкость при температуре (20±0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм, с	60-100		48*
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	32-40		26*
6. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более	100		100
7. Время высыхания при температуре (20±2)°С, ч, не более до степени 3 до степени 4	2 24	3 24	1 10
8. Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1		1
9. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50		50
10. Твердость покрытия, усл. ед., не менее по маятниковому прибору типа М-3 типа ТМЛ (маятник А)	0,30 0,15	0,22 -	0,26* 0,10*
11. Стойкость пленки эмали при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее	1		1
12. Стойкость пленки эмали при температуре (20±2)°С к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее	6		6

Начальник цеха _____

Начальник лаборатории _____

Заключение ОТК: партия № _____ Эмаль НЦ-132П ЖЕЛТАЯ удовлетворяет требованиям

1 сорта ГОСТ 6631-74, ГОСТ Р 51691-2008

Руководитель управления качеством продукции – Начальник ОТК _____

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

*- по согласованию с потребителями