



ООО «НПФ СПЕЦЭМАЛЬ»

ООО «НПФ Спецэмаль»

Юридический адрес: 105066 г. Москва, ул. Ольховская, д.45, корп.1
 Фактический адрес: 142455, МО, г. Электроугли, Сафоновский переулок, д. 4
 Тел: 8(495)988 87 11; 8(495) 987 40 78
 Электронная почта: mkraska@yandex.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90

Партия № 1120-6-18

Вес: 120 кг.

Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактически
1. Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания	Розовый Оттенок не нормируется	Соответствует
2. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания	Поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений	Соответствует
3. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, мин, не более	15	15
4. Степень перетира, мкм, не более	75	57
5. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), солло 4 мм, при температуре (20±0,5)°С, с, не менее	19	24
6. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80	84,3
7. Способность шлифоваться	Шлифуется с водой	Соответствует
8. Эластичность при изгибе, мм, не более	100	100
9. Прочность при ударе на приборе У-1, см, не менее	50	50

Примечание: перед определением вязкости шпатлевку МС-006 разбавляют ксилолом в соотношении по массе 5:1 соответственно

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления

Заключение ОТК: Шпатлевка МС-006 изготовлена в соответствии с ГОСТ 10277-90

Инженер ОТК _____ /Грызунова С.Ф./

Дата проведения анализа: 20.11.2018 г.

