ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HELIOS TBLUS d.o.o.
Količevo 65 • 1230 Domžale, Slovenija
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10

HIDROHEL Wood Filler

Шпатлевка для древесины

ОПИСАНИЕ

- Выпускается на основе:
- - стирол-акриловой дисперсии
- - наполнителей
- - пигментов
- Отличается:
- - быстрое высыхание
- - отличное шлифование
- - отличное укрывание поверхности

НАЗНАЧЕНИЕ

- Применяется для шпатлевания и тонкого сглаживания деревянной поверхности в интерьере и экстерьере.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Плотность	*1,65-1,75 кг/л*
Вязкость при поставке	*DIN 53019 20°C 240000 - 310000 mPas*
Концентрация сухого вещества (%)	*75-77 %*
Внешний вид	*Густая жидкость*
Цвет	*белый* *ель* *бук* *дуб и др.*

Высыхание

Комнатная температура	
20 - 30 ºC	*2 - 4 Часы*

В случае если условия не соответствуют предписанным, время сушки может значительно продлиться.

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов клея, пыли и прочих загрязнений.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Температура шпатлевки и рабочей среды должна быть выше +5°C.
- Оптимальная относительная влажность воздуха = 45-65%.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Нанесение шпателем.
- Разбавление не требуется.
- Толщина слоя максимум 1 мм.
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 240-280.
- Рабочие инструменты чистятся водой.
- Засохшая шпатлевка удаляется 402755 HELIOCEL разбавителем.

СИСТЕМЫ ЛКП

- Дальнейшая обработка рекомендуется с:
- HIDROHEL покрытия
- HELIODUR покрытия
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать замерзания материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Смотри Свидетельство безопасности материала и этикетку.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Хранить и дозировать только в пластиковой, лакированной или нержавеющей таре.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.