

P-4

Растворитель
ГОСТ 7827-74

Смесь летучих органических жидкостей: эфиров, спиртов, кетонов и ароматических углеводов.

Используется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН (за исключением эмалей ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ.



Технические характеристики

Наименование показателя	P-4
Цвет и внешний вид	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц
Массовая доля воды по Фишеру, %, не более	0,7
Летучесть по этиловому эфиру	5 – 15
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,07
Число коагуляции, %, не менее	24
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	Минус 10
Разбавляющее действие	Не должно наблюдаться свертывания и расслаивания ЛКМ. После высыхания не должно быть побеления пленки на поверхности, а также белесоватых или матовых пятен

Использование

Растворитель добавляют в лакокрасочный материал небольшими порциями при перемешивании до получения нужной консистенции (вязкости), согласно инструкции по применению разбавляемой продукции.

Хранение

Гарантийный срок хранения не менее одного года с даты изготовления. Растворитель необходимо беречь от источников воспламенения; хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке; использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки).