

Экспорт 1003004 8

1 Экспортер Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат»				10 <input checked="" type="checkbox"/> Сертификат качества № 116			
2 Грузополучатель, адрес ОАО «Абразивхимсбыт», 220040, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 122, офис 101				13 Договор поставки № 733.03 от 21.01.2018			
3 Страна Республика Беларусь				14 Письмо № 8441 от 13.04.2018			
				17 Лист 1		Листов 1	
18 Марки и номера	Наименование и код товара	19 Вид грузового места	20 Номер места	21 Ед. изм.	22 Количество товара	23 Масса, кг брутто/нетто	24 Габариты, м объем, м ³
1 сорт	Эмаль НЦ-132П золотисто-желтая ГОСТ 6631-74 Партия № 23	металл. барабан		шт.	8	348,0 320,0	
25 Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям <u>договора поставки № 733.03 от 21.01.2018</u> и может быть отгружен на экспорт.							
Показатели качества:							
1 Цвет пленки эмали				- соответствует контрольному образцу			
2 Внешний вид плёнки				- соответствует			
3 Блеск пленки, %				-56			
4 Массовая доля нелетучих веществ, %				-35			
5 Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5)°C по вискозиметру типа ВЗ-246, с				-96			
6 Время высыхания при температуре (20 ± 2)°C, ч до степени 3				-2			
				-24			
7 Укрывистость высушенной пленки, г/м ²				-150			
8 Эластичность пленки при изгибе, мм				-1			
9 Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см				-50			
10 Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы				-0,11			
«Продолжение» смотреть на обороте листа							29 Подпись:
							27.09.2018

«Продолжение»

- 11 Стойкость пленки эмали при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию воды, ч - 1
- 12 Стойкость пленки эмали при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статическому воздействию индустриального масла, ч - 6

26 Примечание:

Гарантийный срок хранения эмали - один год со дня изготовления (май 2018 г.). Паспорт № 160 от 22.05.2018.

Допускается при хранении снижение вязкости эмали ниже установленной нормы при условии, что эмаль соответствует остальным требованиям ГОСТ 6631-74.

