



АЛЕКСИНСКИЙ
ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

ФКП АХК

РОССИЯ, 301361,
Тульская обл., г. Алексин,
пл. Победы, 21

ПАСПОРТ № 153

Эмали НЦ-132П _____ цвета зеленого сорта 1
На партию № 10 нетто 2 680 кг
Количество мест 648x40 Партия упакована в мет. бар.
Дата изготовления _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Норма по ГОСТ 6631-74		Результаты анализа
	I сорт	II сорт	
1. Цвет плёнки эмали	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета «картотеки» или контрольными образцами цвета		<u>соотв. контрольным образцам</u>
2. Внешний вид плёнки	После высыхания плёнка эмали должна быть гладкой, однородной без морщин и посторонних включений.		<u>соотв</u>
3. Блеск плёнки, %, не менее	55	40	<u>62</u>
4. Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с	60–100		<u>76</u>
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, для эмали: красной чёрной остальных цветов	29–35		<u>—</u>
	22–28		<u>—</u>
	32–40		<u>31</u>
6. Укрывистость высушенной плёнки, г/м²	не более	не более	<u>59</u>
7. Время высыхания при температуре (20±2) °С, ч. до степени 3, до степени 4,	не более 2	не более 3	<u>2</u>
	не более 24	не более 24	<u>24</u>
8. Эластичность плёнки при изгибе, мм	не более 1	не более 1	<u>1</u>
9. Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см	не менее 50	не менее 50	<u>50</u>