



## ПАСПОРТ Лак МЛ-133

Цвет  
Вид тары барабан, банка

Масса нетто партии 856 кг  
Кол-во ед. упаковки 22

| Наименование показателя                                                                                                  | Значение по<br>ТУ 6-10-1014-97 с изм. №1      | Результаты<br>испытаний |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Внешний вид лака                                                                                                      | Прозрачный раствор без механических примесей  | Соответствует           |
| 2. Внешний вид пленки лака                                                                                               | Ровная гладкая поверхность без морщин и ослин | Соответствует           |
| 3. Цвет лака по йодометрической шкале, мг I <sub>2</sub> /100 см <sup>3</sup>                                            | не темнее 130                                 | 80                      |
| 4. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °C по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с                 | 30-50                                         | 30                      |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                    | 41-51                                         | 45                      |
| 6. Время высыхания при температуре (120±2) °C до степени 3, мин                                                          | не более 50                                   | 50                      |
| 7. Эластичность пленки при изгибе, мм                                                                                    | не более 3                                    | 3                       |
| 8. Прочность пленки при ударе на приборе У-1, см                                                                         | не менее 40                                   | 40                      |
| 9. Твердость пленки по маятниковому прибору,<br>• М-3, условные единицы<br>• типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы | не менее 0,5<br>не менее 0,2                  | 0,5<br>0,35             |
| 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, масла, бензина при температуре (20±2) °C, ч                      | не менее 36                                   | 36                      |

Заключение: Лак МЛ-133 п. № А80701  
с изменением №1.

соответствует требованиям ТУ 6-10-1014-97

