



HELIODUR

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТОЛЕШНИЦ

HELIODUR MP лаки и эмали – это высококачественные двухкомпонентные покрытия, обеспечивающие оптимальную защиту столешниц – кухонных, офисных и т.д., подвергающихся значительным термическим и механическим нагрузкам.

Прозрачная система покрытий в составе Heliodur грунтовочного лака и Heliodur MP окончательного лака создает на деревянной поверхности насыщенную пленку высокой прочности, обладающую отличной механической и химической стойкостью. Материалы имеют низкую концентрацию ЛОС и безопасны для окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительная защита окрашенной поверхности
- Высокая прочность и эластичность покрытия
- Отличная механическая и химическая стойкость
- Различные способы нанесения – распыление воздушное, airmix, airless
- Сушка также при комнатной температуре (~20°C)

СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТОЛЕШНИЦ

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ

HELIODUR лак грунтовочный

Способ нанесения	Распыление воздушное, airmix, airless
Расход	100 – 130 г/м ²
Добавка отвердителя	50%, 403375 HELIODUR Отвердитель 75
Разбавление	20 – 30%, 403851 HELIODUR Разбавитель или 20 – 30%, 407648 HELIODUR Разбавитель для высокой температуры
Межслойный интервал	не менее 2 час при T = 20°C / 45 мин при T = 50°C
Число слоев	1 – 2 с обязательным шлифованием между слоями, Р 280 – 320

HELIODUR лак MP (блеск от 20 до 80%)

Способ нанесения	Распыление воздушное, airmix, airless
Расход	100 – 130 г/м ²
Добавка отвердителя	50%, 478364 HELIODUR Отвердитель MP
Разбавление	20 – 30%, 403851 HELIODUR Разбавитель или 20 – 30%, 407648 HELIODUR Разбавитель для высокой температуры
Штабелирование / упаковка	как минимум через 24 часа

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Перед началом покрасочных работ подложка и краска должны быть комнатной температуры (мин. 15°C).
- Оптимальная температура рабочего помещения = 18 - 23°C.
- Перед использованием краску тщательно перемешать.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Данные материалы соответствуют требованиям Европейского стандарта EN 71-3.



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale
Slovenija
wood.coatings@helios.si
www.helios-woodcoatings.com

A member of the KANSAI PAINT Group.