

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 10**  
**Эмаль НЦ-132П БЕЛАЯ**  
**VLIX**  
**ГОСТ 6631-74 изм. 3,4**

Вид фасовки: 50  
 Нетто, кг: \_\_\_\_\_  
 Номер партии: \_\_\_\_\_  
 Изготовитель: ООО «Химиндустрия-Инвест»

Дата изготовления: \_\_\_\_\_  
 Дата отбора пробы: \_\_\_\_\_  
 Дата фасовки: \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Норма	Результат испытания
1. Цвет покрытия эмали:	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных образцами (эталоном) цвета «Картошки» или контрольными образцами цвета	Соотв.
2. Внешний вид покрытия	После высыхания пленка должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений	Соотв.
3. Блеск пленки, % не менее	55-40	38
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп-ре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	60-100	97
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	32-40	38
6. Укрывистость высушенной пленки, г/м, не более	100	100
7. Время высыхания до степени 3, при температуре (23 ± 2) °С, ч, не более	2-3	3
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
9. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
10. Твердость пленки условные единицы, не менее: по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)	0,15	Не нормируется
11. Стойкость пленки эмали при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее	1	1
12. Стойкость пленки эмали при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее	6	6

Заключение – продукт соответствует требованиям ГОСТ 6631-74  
 Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

ОТК ООО «Химиндустрия-Инвест»

