

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1249

## ГРУНТОВКА ВЛ-02

ГОСТ 12707-77 с изм. 1,2

Партия № 300867

Цвет Зеленовато-желтый

Дата изготовления

202 г.

Масса нетто

16 кг

Вид тары

Стальной барабан

Кол-во ед. упаковки партии

51 шт

## Показатели качества основы грунтовки

| Наименование показателей                     | Норма по ГОСТ 12707 | Фактический результат | Методика испытаний |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Массовая доля нелетучих веществ, %        | 20-22               | 20,35                 | ГОСТ 31939         |
| 2. Степень перетира, мкм, не более           | 30                  | 30                    | ГОСТ 31973         |
| 3. Плотность при температуре (20±2)°C, г/см³ | 0,890-0,950         | 0,940                 | ГОСТ 31992.1       |

## Показатели качества грунтовки

| Наименование показателей                                                                           | Норма по ГОСТ 12707                                                                                             | Фактический результат | Методика испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. Цвет покрытия                                                                                   | Зеленовато-желтый. Оттенок не нормируется.                                                                      | Соотв.                | ГОСТ 12707 п.3.7   |
| 2. Внешний вид покрытия                                                                            | После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную, матовую или полуглянцевую лессирующую пленку. | Соотв.                | ГОСТ 12707 п.3.7   |
| 3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C, с | 20-35                                                                                                           | 22                    | ГОСТ 8420          |
| 4. Стабильность                                                                                    | Через 6 ч после изготовления вязкость грунтовки не должна изменяться более чем на 20%                           | Соотв.                | ГОСТ 12707 п.3.8   |
| 5. Степень разбавления растворителем, %, не более                                                  | 20                                                                                                              | Соотв.                | ГОСТ 12707 п.3.9   |
| 6. Время высыхания до степени 5 при температуре (20±2)°C, мин, не более                            | 15                                                                                                              | 15                    | ГОСТ 19007         |
| 7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более                                                    | 1                                                                                                               | 1                     | ГОСТ 6806          |
| 8. Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М, см, не менее                                 | 50                                                                                                              | 50                    | ГОСТ 4765          |
| 9. Адгезия пленки, баллы, не более                                                                 | 1                                                                                                               | 1                     | ГОСТ 15140 разд. 4 |

Перед применением необходимо смешать основу грунтовки и кислотный разбавитель в соотношении 4:1

Заключение: Грунтовка ВЛ-02 соответствует требованиям ГОСТ 12707-77 с изм. 1,2 по всем показателям.

Старший инженер по качеству

*Kols*

/ Коробкина Г. В.

