



Helios Kemostik d.o.o.  
Molkova pot 16 • 1241 Kamnik, Slovenija  
T +386 1 722 46 00  
F +386 1 722 46 20  
E info@helios.si  
www.helios.si

## LIGNOFIX VO TIP-3/8Pa

### Вид изделия

Клей, водостойкий группы D-3, DIN EN 204, изготовлен на основе модифицированной, поливинилацетатной водной дисперсии.

### Назначение

Универсальный клей для твердой и мягкой древесины, а также для ДСтП и других древесных плит. Клей VO TIP-3 применяется для всех видов склеивания, где требуется повышенная влагостойкость, например:

- **Клей особенно хорошо подходит для продольной и поперечной склейки ламелей из массивного дерева.**
- Склейвании шиповых соединений;
- для дверей, окон и мебели для сырых помещений.
- Изготовление паркета, Склейвание ламината

Клей подходит для склеивания в поле тока высокой частоты

### Характеристики

pH .....	2,5 – 3,5 (DIN 53785)
Вязкость .....	8 – (+/-1)Па.с (DIN EN ISO 2555/23°C)
Сухой остаток .....	48 – 52 % (DIN 53189)
Плотность .....	1,1 кг/дм3
Мин. темп. образ. пленки .....	3 °C
Температура применения .....	15 – 25 °C

### Общие требования

Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать, взять из тары требуемое количество и тару плотно закрыть. Не использовать клея при температуре рабочего помещения ниже +12°C.

Темп. воздуха и материалов .....	15 – 25 °C
Относительная влаж. воздуха .....	65 – 75 %
Влажность древесины.....	8 - 12 %
Давление прессования.....	0,5 – 0,8 Н/мм2
Расход .....	120 – 150 гр/м2
Открытое время.....	5 – 13 мин.
Бремя прессования:.....	- при 25°C: мин. 25 мин. - при 75°C: мин. 3 мин.

### Способ нанесения

Клей наносится на поверхность равномерно вручную (кистью) или с помощью вальцов или кругов на правильно подготовленную и чистую поверхность. Склейенные детали ставятся в пресс, пока клей еще мокрый. Инструмент и оборудование необходимо очистить водой сразу же после окончания работы. Не должен соприкасаться с железом.

### Упаковка

пластмассовая тара весом 30 кг, пластмассовая тара весом 1000кг или по требованию потребителя.

### Хранение

Срок годности изделия 6 месяцев при условии хранения в сухом и проветриваемом помещении (от +5°C до +30°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!