

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Грунт ГФ-021 красно-коричневый,
Быстросохнущий Эмблема
ТУ 2388-036-18777143-12 с изм.1-2

Вид фасовки:
 Нетто, кг: 1450

Наименование показателя	Норма	Результат испытания
1. Цвет пленки грунтовки	Красно-коричневый, оттенок не нормируется	Соотв.
2. Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой	Соотв.
3. Условная вязкость при $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246, сопло 4 мм, с, не менее	45	78
4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	16
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	54	73,41
6. Степень перетира, мкм, не более	40	40
7. Время высыхания до степени 3, не более при $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин	35	35
	$(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	3
8. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	3
9. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	50
10. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
11. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	Соотв.
12. Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку	Соотв.
13. Стойкость пленки к действию нитрозмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитрозмали, нанесенной на грунтовку	Соотв.
14. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	48	Соотв.
15. Расслаивание, мл, не более	5	3

Заключение – продукт соответствует требованиям ТУ 2388-036-18777143-12 с изм.1-2
 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.